

Декоративни преливащи бои с перлен ефект

Вододисперсионни интериорни бои

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ARCOBALENO и **ARCOBALENO DUO** представляват висококачествени интериорни бои на водна основа, с преливащи цветове и перлени ефекти. Боите се предлагат в 6 основни бази – BLUE, GOLD, ORANGE, RED, VIOLETTE и GREEN, и 30 различни цвята (за ARCOBALENO). Те са фабрично приготвени и тонирани, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Уникалната визия, обединяваща в себе си елегантната, обезкуражаващо нежна и прелестно семпла перла с олицетворяващата богатството на цветовете, пъстротата и свободата на въображението небесна дъга, е всичко, от което един модерен дом или офис имат нужда.

Предназначението на боите е направа на фини декоративни покрития по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежават кратки срокове на изсъхване и отлична покривност. Един литър от боите е достатъчен за около 8-10 м².

ARCOBALENO и **ARCOBALENO DUO** са водоразредими, безвредни и не съдържат разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готови за употреба
- ❖ отлична покривност
- ❖ лесни за нанасяне
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредни

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ARCOBALENO и **ARCOBALENO DUO** са подходящи за работа върху основи от гипсови шпакловки и гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипсокартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани.



Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично.

За изравняване на попиващата способност, подобряване на адхезията, обезпрашаване, и уеднаквяване на цвета, основата трябва да се обработи със специалния грунд **FONDO PRIMO**. При **ARCOBALENO**, грундът трябва да бъде тониран в избрания цвят на боята, докато при варианта **DUO** се използва единствено цвят D30E.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка. Боите **ARCOBALENO** са готови за употреба, след като бъдат разбъркани до постигане на хомогенен цвят. Нанасят се след пълното изсъхване на грунда, в един слой с помощта на четка, без допълнително разреждане. Работи се без прекъсване, от ръб до ръб, с къси кръстосани или диагонални движения и без голям натиск върху инструмента. При варианта **DUO** се работи с две различни четки едновременно, за да се комбинират отделните цветове.

Желателно е, по време на нанасянето да се връщаме периодично назад по работната площ и с помощта на суха четка и леки движения по повърхността, да дооформим декоративните шарки.

Необходимото време за изсъхване на положения слой е около 6 часа.

РАЗХОД

- около 0,100 – 0,125 л/м²

ARCOBALENO & ARCOBALENO DUO

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- хартиено тиксо
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Продуктът е предназначен за вътрешно приложение. Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пластмасова опаковка от 1 и 3 литра.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на

въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-

горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **ARCOBALENO** и **ARCOBALENO DUO** могат да бъдат проверени в Информационните листове за безопасност на продуктите.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	6 ч
Плътност	1,5 g/cm ³
Адхезия към основата	1,74 N/mm ²
Устойчивост на мокро триене	6,1 µm (клас 2)
Блясък на филма	0,8 GU (напълно матов)
Максимален размер на зърната	> 100 µm < 300 µm
Коефициент на водопропускливост - w	0,11 kg/m ² .h ^{0.5}

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.