

Каdifено покритие с перлен ефект

Вододисперсионно декоративно покритие за вътрешно приложение

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

PERLATO VELLUTO представлява интериорно вододисперсионно покритие. Продуктът се предлага в 6 основни бази - Silver, Large Silver, Gold, Titanium, Rainbow или Red Gold и фабрично приготвен и тониран в 270 различни цвята, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Изключително красивата и елегантната визия, съчетаваща каdifена мекота и перлени нюанси, дава огромно разнообразие на дизайнерските решения и превръща **PERLATO VELLUTO** в идеалния финален шрих, от който всеки уютен дом има нужда.

Предназначението на продукта е за направа на фино декоративно покритие по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежава кратки срокове на изсъхване и отлична покривност - един литър е достатъчен за около 4-5 м².

PERLATO VELLUTO е водоразредимо, безвредно покритие, което не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готово за употреба
- ❖ отлична покривност
- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредно

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Декоративното интериорно покритие **PERLATO VELLUTO** е подходящо за работа върху основи от гипсови шпакловки и гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипскартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично.



За изравняване на попиващата способност, подобряване на адхезията, обезпрашаване, и уеднаквяване на цвета с този на покритието, основата трябва да се грундира със специално разработения и предварително тониран грунд **FONDO PRIMO**.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

PERLATO VELLUTO е готово за употреба, без необходимост от допълнително разреждане. Разбърква се добре до получаването на хомогенна едноцветна смес. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти.

Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка.

Полагането се изпълнява на минимум две ръце, след пълното изсъхване на грунда. **PERLATO VELLUTO** се нанася със специална пластмасова маламашка с различни движения по основата, за постигане на търсения декоративен ефект. Работи се без прекъсване то ръб до ръб.

Първата ръка се нанася с маламашката до получаване на гладък завършек и се оставя да изсъхне около 4 часа. Следва нанасянето на втората ръка като се допуска разреждане на материала с вода от 5 до 10%. Работи се с кръстосани движения на маламашката, като се заглажда и отстранява излишното количество. Преди да изсъхне, материалът се заглажда последно в желаната посока, за да се открие блясъкът и каdifения ефект по цялата повърхност.

При работа с по-едри бази (RAINBOW и EXTRA LARGE-SILVER) е възможно по време на нанасянето да се отделят малки частици от материала по повърхността, които се заглаждат с лек натиск на маламашката.

Допуска се употреба на цветове с пълен контраст по между си, за създаване на оригинални и разнообразни ефекти.

Отделянето и отсичането на различни зони или повърхности става с помощта на лента хартиено тиксо. При използване на различни партиди или повече материал на голяма площ, е необходимо цялото количество **PERLATO VELLUTO** да бъде смесено предварително. Препоръчва се проба и проверка на цвета и хомогенността, преди започване на работа.

Инструментите да се почистват с топла вода по време и след приключване на работата.

РАЗХОД

- 1 л е достатъчен за около 4-5 м², за две ръце

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- хартиено тиксо
- пластмасова маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Продуктът е предназначен за вътрешно приложение. Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пластмасови опаковки по 1 и 3 литра.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **PERLATO VELLUTO** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	4-6 ч
Плътност	1,05 g/cm ³
Адхезия към основата	2,34 N/mm ²
Устойчивост на мокро триене	2,3 µm (клас 1)
Блясък на филма	6,2 GU (матов)
pH - стойност	9,0
Максимален размер на зърната	< 100 µm
Коефициент на водопропускливост - w	0,09 kg/m ² .h ^{0,5}

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.