

Пастообразна венецианска мазилка

Висококачествено акрилно покритие за
вътрешно приложение

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

STUCCO VENEZIANO представлява готова за работа пастообразна венецианска мазилка на акрилна основа, с добавени селектирани пълнители и специални добавки. Мазилката е предназначена за създаване на изключително стилни интериорни покрития с натурална визия и ефективна огледална повърхност.

STUCCO VENEZIANO се предлага в разнообразна палитра от 90 цвята, които могат да отговорят и на най-взискателните дизайнерски решения. Мазилката е фабрично приготвена и тонирана, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Притежава кратки срокове на изсъхване и много добра покривност. За разлика от аналогичните продукти на варова основа, **STUCCO VENEZIANO** се отличава с изключителна обработваемост, която се постига много по-лесно, а крайният ефект е повече от впечатляващ.

STUCCO VENEZIANO е вододисперсионно, безвредно покритие, което не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ лесна за нанасяне
- ❖ отлична обработваемост
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредна

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Венецианската мазилка **STUCCO VENEZIANO** е подходяща за работа върху основи от гипсови шпакловки или мазилки, както и върху гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде равна, суха и добре почиствена. При работа върху гипскартон, фугите трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани.



Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично. За изравняване на попиващата способност, обезпрашаване и подобряване на адхезията, основата трябва да се грундира със специално разработения грунд **FONDO PRIMO**, в бял цвят.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

STUCCO VENEZIANO е готова за употреба, без необходимост от допълнително разреждане. Разбърква се добре с помощта на нискооборотен миксер.

Препоръчително е преди започване на работа, да предпазим съседните стени или съществуващата вече настилка с хартиено тиксо.

STUCCO VENEZIANO се полага в три слоя, след изсъхване на грунда. Първият слой се нанася тънко върху цялата повърхност, с помощта на нераждаема маламашка с обли ръбове. Вторият слой може да се нанесе след пълното изсъхване на първия (4 до 6 часа). Работи се от сухо към мокро, с къси движения на маламашката, до постигане на оптимално гладка повърхност. Специалния състав на **STUCCO VENEZIANO** позволява изключително лесно нанасяне на материала и възможност за корекции, и промени в процеса на работа, без да се наранява вече положения слой.

Отново след пълното изсъхване на материала, следва полагане на последния трети слой. Необходимо е, по време на работа, да се връщаме назад по работната площ и чрез силен натиск с инструмента, да изциклим нанесения слой до получаване на огледална повърхност.

STUCCO VENEZIANO

Необходимото време за изсъхване на един слой **STUCCO VENEZIANO**, при нормални условия на закрито, е около 6 часа.

За постигане на идеалния огледален ефект и запечатване на вече готовата мазилка, се нанася тънък слой от ваксата за декоративни покрития **WAX FINISH** и след около 6 часа се финализира с полираща машина.

РАЗХОД

- 1 килограм е достатъчен за около 2 м², при нанасяне на три слоя

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- нискооборотен миксер
- хартено тиксо
- неръждаема маламашка с обли ръбове
- полираща машина

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се полага при висока влага и силни въздушни течения.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пластмасови опаковки по 1,5 кг, 5 кг и 12 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали. Да не се режежда. Не се допуска употреба на ръждавали инструменти.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **STUCCO VENEZIANO** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	пастообразно
Време за съхнене	6 часа
Плътност	≈ 1,7 kg/l
Вискозитет (Брукфийлд)	85000 – 90000 mPa.s
pH - стойност	8,0

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.